

AS Biolar koka krāsošanas shēmas.

I.Ārejie darbi.

1.1. Necaurspīdīgā apdare.

1.1.1 Materiāli uz šķīdinātāju bāzes.

1.1.1.1 **Alkīdu emalja 2 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražoti gatavi toņi, un emalju var arī tonēt. Tonējot var izvēlēties spīdīgu vai pusmatētu klājumu. Gatavie toņi, izņemot baltu, ir tikai spīdīgi. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,11 l/m². Patēriņš ir atkarīgs no krāsas toņa, uzklāšanas veida un virsmas gluduma.

1.1.1.2 **Universāla krāsa ārdarbiem 2 kārtās.** Šo krāsošanas shēmu izmanto, ja blakus atrodas betons vai apmetums un koks, un visu vēlas krāsot ar vienu krāsu vienā tonī. Koku obligāti jāgruntē ar pentaftāla laku, kura atšķaidīta ar vaitspiritu attiecībā 1/1. Gruntējumam pilnībā jāiesūcas kokā un jāžūst vismaz 24 stundas. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,15 l/m².

1.1.2 Materiāli uz ūdens bāzes.

1.1.2.1 **Tekstureks akva 1-2 kārtās.** Veido klājumu, kas iekrāso koksni un izceļ tās rakstu. Klājums aizsargā koksni pret pelējumu, zilēšanu un citiem faktoriem. Aktīvā viela ir 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Gruntēšanai izmantot bezkrāsaino Tekstureks akva, vai arī var klāt bez gruntēšanas 2 kārtās. Tiek ražoti gatavi toņi. Patēriņš 1 kārtai zāgētai koksnei vidēji ir 0,15 l/m², ēvelētai koksnei 0,08 l/m².

1.1.2.2 **Aquacryl 1-2 kārtās.** Gruntēšanai var izmantot bezkrāsaino Tekstureks akva. Tiek ražoti gatavi toņi un krāsu var tonēt. Klājums spīdīgs vai matēts. Patēriņš 1 kārtai vidēji 0,13 l/m²

1.1.2.3 **Aqualux 2 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota balta, spīdīga vai pusmatēta. Krāsu var tonēt. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,125 l/m².

1.2 Caurspīdīgā apdare.

1.2.1 Materiāli uz šķīdinātāju bāzes.

1.2.1.1 **Pentaftāla laka kokam 2-3 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota spīdīga. Patēriņš vienai kārtai vidēji ir 0,1 l/m². Caurspīdīgu apdari ar laku nav vēlams izmantot, ja virsma pakļauta intensīvai saules gaismas ietekmei, piemēram, fasādes daļām dienvidu pusē, jumta daļām un līdzīgās vietās. Caurspīdīgs lakas klājums nepietiekami aiztur UV starojumu, kas noārda koksni.

2. Iekšējie darbi.

2.1 Necaurspīdīgā apdare.

2.1.1 Materiāli uz šķīdinātāju bāzes.

2.1.1.1 **Alkīdu emalja 2 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražoti gatavi toņi un emalju var arī tonēt. Tonējot var izvēlēties spīdīgu vai pusmatētu klājumu. Gatavie toņi, izņemot baltu, ir tikai spīdīgi. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,11 l/m². Patēriņš ir atkarīgs no krāsas toņa, uzklāšanas veida un virsmas gluduma.

2.1.1.2 **Grīdas emalja vai Ātri žustoša grīdas emalja 2 kārtās.** Parastā krāsošanas shēma koka grīdām. Tiek ražoti gatavi toņi. Pārklājums spīdīgs. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,11 l/m².

2.1.2 Materiāli uz ūdens bāzes.

2.1.2.1 **Tekstureks akva 1-2 kārtās.** Veido klājumu, kas iekrāso koksni un izceļ tās rakstu. Klājums aizsargā koksni pret pelējumu, zilēšanu un citiem faktoriem. Aktīvā viela ir 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Gruntēšanai var izmantot bezkrāsaino Tekstureks akva, vai var klāt bez gruntēšanas 2 kārtās. Tiek ražoti gatavi toņi. Patēriņš 1 kārtai zāgētai koksnei vidēji ir 0,15 l/m², ēvelētai kosnei 0,08 l/m².

2.1.2.2 **Aquacryl 1-2 kārtās.** Var uzklāt bez gruntēšanas. Tiek ražoti gatavi toņi un krāsu var tonēt. Klājums spīdīgs vai matēts. Patēriņš 1 kārtai vidēji 0,13 l/m²

2.1.2.3 **Aqualux 2 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota balta, spīdīga vai pusmatēta. Krāsu var tonēt. Patēriņš 1 kārtai vidēji ir 0,125 l/m².

2.1.2.4 **Aqua floor paint 2 kārtas.** Krāsošanas shēma koka grīdām ar krāsu uz ūdens bāzes. Tiek ražoti gatavi toņi. Pārklājums ir spīdīgs. Patēriņš vienai kārtai vidēji ir 0,125 l/m²

2.2 Caurspīdīgā apdare.

2.2.1 Materiāli uz šķīdinātāju bāzes.

2.2.1.1 **Pentaftāla laka kokam 2-3 kārtās.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota spīdīga. Patēriņš vienai kārtai vidēji ir 0,1 l/m².

2.2.1.2 **Sintāns NC (nitrolaka) 2-3 kārtas.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota spīdīga un pusmatēta. Ātri žūst, uzklāt labāk ar smidzinātāju. Patēriņš vienai kārtai vidēji 0,125 l/m²

2.2.1.3 **Alkīduretāna grīdas laka 2-3 kārtas.** Lakošana shēma parketa un dēļu grīdām. Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota spīdīga un pusmatēta. Patēriņš vienai kārtai vidēji 0,125 l/m²

2.2.1.4 **Divkomponentu parketa laka "eko" 2-3 kārtas.** Lakošanas shēma parketa un dēļu grīdām. Virsmu gruntē ar gruntslaku vai materiālu klāj bez gruntēšanas. Tiek ražota spīdīga un pusmatēta. Patēriņš vienai kārtai vidēji 0,125 l/m²

2.2.2 Materiāli uz ūdens bāzes.

2.2.2.1 **Sintāns WB 2-3 kārtas.** Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota pusmatēta un matēta. Patēriņš vienai kārtai vidēji 0,125 l/m².

2.2.2.2 **Aqua floor lacque 2-3 kārtas.** Lakošanas shēma parketa un dēļu grīdām ar laku uz ūdens bāzes. Nav nepieciešama grunts. Tiek ražota spīdīga. Patēriņš vienai kārtai vidēji 0,145l/m².